

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Испытательный центр аккредитован на независимость и техническую компетентность в системе аккредитации Республики Беларусь.

Аттестат аккредитации:

№ ВУ 112.02.1.0.0043
от «29» января 2010 г.
Действителен до «29» января 2015 г.

Адрес: 220073, г. Минск,
4-й Загородный переулок, 60
тел. 204-41-11, факс 204-32-94

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
испытательного центра



С.В.Богданович

«24» сентября 2010 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

на 2 страницах

№ 8 - 1051

«24» сентября 2010 г.

1. Наименование продукции Краска фасадная «Парад П_м» белая
2. Заказчик ЗАО «Парад», г. Минск (договор №761-2010 от 23.08.10)
(наименование, адрес)
3. Наименование ТНПА на продукцию ТУ РБ 100926738.012-2005 «Краска фасадная «Парад П». Технические условия»
4. Наименование ТНПА на методы испытаний ГОСТ 9.403-80 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей»
5. Количество образцов (проб) 1 объединенная проба (массой 1,0 кг)
6. Отбор образцов для испытаний провели ЗАО «Парад»
7. Акт отбора проб от 23.08.2010
8. Условия проведения испытаний: температура 20 °С; влажность 60 %
9. Дата проведения испытаний «6» сентября 2010 г. - «20» сентября 2010 г.
10. Программа проведения испытаний:

Наименование показателей (характеристик продукции)	Наименование ТНПА, регламентирующего требования к продукции	Наименование ТНПА на методы испытаний
Краска фасадная (водосолестойкость, маслостойкость)	ТУ РБ 100926738.012-2005, таблицы 1 и 2	ГОСТ 9.403-80

11. Оборудование, применяемое при проведении испытаний (средства измерений, испытательное оборудование):

№ пп	Наименование средств измерения, испытательного оборудования	Инвентарный номер	№ аттестата, срок его действия	Примечание
1	Весы электронные E04130	1032	св.№7102-47 до 30.08.11	Оборудование поверено БелГИМ
2	Шкаф сушильный	13664	ат. №415-47-А до 10.02.11	
3	Климкамера СНД-200	976	св.№555-47 до 17.02.11	

12. Результаты испытаний:

№ пп	Наименование показателя, подвергаемого испытаниям	ТНПА и номер пункта, устанавливающего требования к продукции	ТНПА и номер пункта, устанавливающего методы испытания	Значение показателя установленного в ТНПА	Фактическое значение параметра для каждого образца	Вывод о соответствии требованиям ТНПА
1	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 20°C, ч	ТУ РБ 100926738.012-2005, таблица 1, п.6	ГОСТ 9.403-80 (метод А)	не менее 24	72	соотв.
2	Стойкость покрытия к статическому воздействию 3% водного раствора хлористого натрия при 20°C, ч	-	ГОСТ 9.403-80 (метод А)	-	72	-
3	Стойкость покрытия к статическому воздействию минерального масла при 20°C, ч	-	ГОСТ 9.403-80 (метод А)	-	144	-

Испытания провел:

Ведущий инженер лаборатории СД Василевская А.С.
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

13. **Заключение:** Определены фактические значения показателей водосолеустойкости и маслостойкости краски фасадной «Парад П_м» ТУ РБ 100926738.012-2005.

Результаты испытаний распространяются только на испытанную пробу.

Протокол проверил:

руководитель подразделения ИЦ
Начальник лаборатории содержания дорог Асташко В.В.
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Протокол составлен на 2 страницах в 2 экз. и направлен:

1. ЗАО «Парад»;
2. Архив государственного предприятия «БелдорНИИ»