

Грунтовка антикоррозийная водно-дисперсионная **ParadPRO AntiCor 087** ГОСТ Р 51693-2000

Некислотная таниновая антикоррозионная грунтовка **ParadPRO AntiCor 087** представляет собой комбинированный состав «3 в 1» и совмещает в себе следующие функции:

- преобразователь ржавчины
- модификатор
- антикоррозионный грунт

ParadPRO AntiCor 087 применяют:

- для защиты от коррозии стальной арматуры в железобетонных конструкциях;
- для защитной обработки локальных коррозионных поражений на металлических поверхностях со слоем ржавчины до 50 мкм;
- в качестве антикоррозионного грунтовочного покрытия под покраску окрасочными составами по металлу.

Антикоррозионная грунтовка **ParadPRO AntiCor 087** обеспечивает длительную защиту металлических поверхностей от коррозии при воздействии атмосферных факторов и агрессивных сред.

ParadPRO AntiCor 087 обладает высокой укрывающей способностью, после нанесения образует ровный защитный слой, который обеспечивает прочное сцепление с металлом и последующими окрасочными слоями.

При нанесении грунтовки **ParadPRO AntiCor 087** на пораженные коррозией участки металлических конструкций образуется металлоорганическое защитное покрытие, окончательно приостанавливающее дальнейшее образование ржавчины и сохраняющее свое действие длительное время. Обладает очень коротким временем сушки.

Применяется для защиты металлоконструкций на объектах строительного производства, сельского, коммунального, автомобильного хозяйства.

Расход **0,25 – 0,3 кг/м² (при нанесении в 2 слоя)**

расход указан без учета технологических потерь

Подготовка

- металлическую поверхность очистить от грязи, пыли, рыхлой ржавчины и т.д. Замасленные поверхности обезжирить растворителем (уайт-спирит, ацетон и т.д.) или водным моющим средством.
- грунтовка **ParadPRO AntiCor 087** поставляется в готовом к применению виде. Перед применением грунтовку тщательно перемешать на низких оборотах до получения однородной консистенции при помощи дрели с мешалкой.

Нанесение

- работы проводить при температуре от +5°C до +20°C в сухую погоду.
- грунтовку **ParadPRO AntiCor 087** наносить в **2 слоя** при помощи кисти, валика или распылителя с низким давлением;

- время высыхания каждого слоя – 40 - 60 минут в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.
- толщина мокрого слоя грунта **ParadPRO AntiCor 087** – 100 мкм (50 мкм в сухом состоянии)
- покрытие лакокрасочными материалами – **через 24 часа**

ВАЖНО! При обработке металлических поверхностей, подвергающихся в дальнейшем механическим или химическим воздействиям, слой грунтовки **ParadPRO AntiCor 087** рекомендуется защитить соответствующим лакокрасочным материалом с учетом условий, в которых эксплуатируется защищаемая от коррозии поверхность. При этом перекрашивать лакокрасочными материалами рекомендуется не ранее чем через сутки.

Срок годности 6 месяцев от даты изготовления. Грунтовку **ParadPRO AntiCor 087** хранить в закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре не ниже 5 °С на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов.

Упаковка Пластмассовые канистры по 1 кг, 5 кг.

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид покрытия	Однородная без кратеров, пор и морщин поверхность
Адгезия покрытия, баллы, не более	2,0
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее	24
Стойкость покрытия к статическому воздействию раствора хлористого натрия с массовой долей 3% при температуре (20±2) °С, ч, не менее	8
Стойкость покрытия к статическому воздействию химически агрессивных сред при температуре (20±2) °С, ч, не менее	2

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

Актуализация 2021/06