Грунтовка глубокого проникновения ParadPRO Primer 81

ГОСТ Р 52020-2003

- **для пористых бетонных, кирпичных, ячеистобетонных, оштукатуренных, асбестоцементных оснований.**
- **для внутренних и наружных отделочных работ**
- **готовый к применению состав**

ParadPRO Primer 81 - грунтовочный состав для обработки сильно впитывающих оснований перед нанесением штукатурных покрытий и ремонтных смесей.

Применяется для снижения впитывающей способности пористых оснований и обеспечения прочности сцепления последующих слоев. Повышает показатель адгезии ремонтных материалов при выполнении работ по ремонту бетонных и железобетонных конструкций.

Обладает высокой проникающей способностью, укрепляет рыхлые и ненадежные основания.

Расход **0,2 – 0,3 кг / м^2 (на 2 слоя)**

фактический расход зависит от пористости основания и может отличаться от указанного выше

Применение

- работы по нанесению грунтовочного состава производить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 25°C;
- перед применением **грунтовку** перемешать;
- грунтовочный состав наносить на очищенное обеспыленное основание;
- состав наносить кистью, валиком или распылителем с низким давлением;
- грунт наносить сплошным равномерным слоем, не допуская пропусков;
- **рекомендуемое число слоев – 2;**
- для обработки оснований с высокой поглощающей способностью предусматривать нанесение 2-х слоев грунтовки, с ориентировочным интервалом 20-30 минут между слоями;
- возможность нанесения последующих отделочных слоев – **через 2 часа** после грунтования;

Гарантийный срок хранения **6 месяцев** с даты изготовления. Хранить в закрытых складских помещениях с температурой воздуха ни ниже +5°C в плотно закрытой упаковке.

Упаковка пластмассовые канистры по 1 кг, 5 кг, 30 кг

Технические характеристики ParadPRO Primer 81

Наименование показателя	Фактическое значение показателя
Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более	**0,03**
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	**0,87**
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	**11,7**
Водородный показатель (pH)	**7,8**

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

Актуализация 2021/06